



Guglielmino Group S.r.l.

C.da Rocca Sieli - via Plebiscito, 214 - 95045 Misterbianco (CT)

Tel. 095304141 - fax 095461955

E-mail: info@guglielminogroup.it - web: www.guglielminogroup.it

## “COCCIOPESTO RASATURA”

Malta per rasatura di sottofondo, preliminare alla posa di intonaci di finitura interni ed esterni.

**DESCRIZIONE PRODOTTO:** “*Cocciopesto rasatura*”, è una malta premiscelata a secco costituita da cocciopesto Guglielmino, aggregati lavici dell’Etna, carbonato di calcio, fiore di calce aerea idrata, legante idraulico e speciali additivi che conferiscono alla malta impermeabilità e notevole aderenza al supporto. Granulometria 0-1,5 mm, o 0-3 mm. Colore rosato.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

UNI EN 998/1-2 : 2004 malte per opere murarie;

UNI EN 459/1 : 2002 calci da costruzione;

UNI EN 13139: 2003 aggregati per malte.

**CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO:** “*Cocciopesto rasatura*” è una malta da rasatura per interni ed esterni, l’applicazione può essere eseguita a mano o con macchina intonacatrice. “*Cocciopesto rasatura*” è utilizzata come rasante, preliminare all’intonaco di finitura, quando il sottofondo da rifinire presenta i seguenti problemi: diversa uniformità di assorbimento; cattiva regolarità o planarità; presenza evidente dei sestì o tracce di impianti tecnologici.

### **DATI TECNICI:**

CONDIZIONE DI PROVA TEMPERATURA = 20° C ± 2, UMIDITA’ 90% ± 2

Granulometria	0-1,5mm - 0-3 mm
Massa Volumica malta fresca (EN 1015/6)	1.700 ± 50 Kg/mc
Consistenza malta fresca (EN 1015/3)	170 mm ± 10 mm
Acqua occorrente per l’impasto	6,5 litri per sacco da 25 Kg
Contenuto d’aria malta fresca (EN 1015/7)	> 6%
Tempo di lavorabilità (EN 1015/9)	A +20 °C 2-3 ore circa
Resistenza a compressione a 28 gg. (EN 1015/11)	2,8 N/mm <sup>2</sup> (malta CS II)
Permeabilità al vapor d’acqua (EN 1015/19)	μ < 12
Colore	rosato
Consumi	1,4 Kg/m <sup>2</sup> per mm

**CONSUMI:** 1,4 Kg per 1 mm. di spessore per 1 mq.

**CONFEZIONE E STOCCAGGIO:** la miscela è confezionata in sacchi di carta da 25 Kg. I sacchi sono stoccati in bancali da 1.050 Kg contenente 42 sacchi., protetti da involucro in



Guglielmino Group S.r.l.

C.da Rocca Sieli - via Plebiscito, 214 - 95045 Misterbianco (CT)

Tel. 095304141 - fax 095461955

E-mail: [info@guglielminogroup.it](mailto:info@guglielminogroup.it) - web: [www.guglielminogroup.it](http://www.guglielminogroup.it)

plastica. Il prodotto deve essere custodito in ambiente coperto, asciutto e a temperatura compresa tra + 5 °C e +35 °C, idoneamente conservato deve essere applicato entro 08 mesi dalla data di produzione riportata sul sacco.

**IMPASTO MISCELA:** "*Cocciopesto rasatura*" va impastato con acqua limpida, priva di cloruri o solfati in quantità dannose e di sostanze organiche o grassi. La miscelazione può essere eseguita in betoniera a bicchiere per 8-10 minuti e comunque fino ad ottenere una completa omogeneizzazione della malta. La betoniera deve essere opportunamente pulita prima dell'utilizzo e se necessario prima di impastare della nuova malta. Si raccomanda di non sovraccaricare la macchina e di non superare il quantitativo d'acqua consigliato, eccessi potrebbero compromettere la resistenza meccanica finale. L'acqua necessaria per impastare un sacco da Kg. 25 di "*Cocciopesto rasatura*" è di 6,5 litri. A miscelazione eseguita lasciare riposare l'impasto per 10-15 minuti circa per garantire l'idratazione uniforme degli aggregati. La miscelazione può essere eseguita anche con miscelatore a frusta a basso numero di giri.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** Il supporto da rasare deve essere ben stagionato, privo di polvere, efflorescenze o sali, parti sconnesse e quanto altro possa compromettere l'aggrappo della rasatura al corpo d'intonaco. Bagnare il sottofondo a rifiuto d'acqua iniziando, se necessario, due giorni precedenti la posa, con quantità decrescente d'acqua. Idratare infine il giorno della stesura, avendo cura che il supporto sia uniformemente inumidito e non presenti concentrazioni d'acqua, certi della stabilizzazione, procedere all'applicazione di "*Cocciopesto rasatura*".

**METODI DI LAVORAZIONE E PRECAUZIONI:** "*Cocciopesto rasatura*" va applicato in una sola mano con frattazzo in plastica, avendo cura di stendere la malta su tutta la superficie e spianarla con l'attrezzo esercitando un movimento rotatorio del braccio. Lo spessore della malta sarà pari a quello della granulometria massima utilizzata. La superficie così lavorata deve apparire ben rifinita ma sufficientemente rugosa, idonea a ricevere lo strato di finitura.

#### Precauzioni:

- la malta ha un tempo di lavorabilità di circa 2-3 ore. Non riumidificare la malta parzialmente essiccata ma preparare di volta in volta la quantità ottimale;

- non applicare la malta con temperature  $< + 5 \text{ °C}$  e  $> +35 \text{ °C}$ , su superfici arroventate dal sole o in giornate molto ventose o minacciate da pioggia, su superfici gelate. Ad applicazione avvenuta evitare forti insolazioni, se ciò risultasse impossibile, inumidire le superfici, con acqua nebulizzata, per evitare la perdita veloce dell'acqua con possibili



Guglielmino Group S.r.l.

C.da Rocca Sieli - via Plebiscito, 214 - 95045 Misterbianco (CT)

Tel. 095304141 - fax 095461955

E-mail: [info@guglielminogroup.it](mailto:info@guglielminogroup.it) - web: [www.guglielminogroup.it](http://www.guglielminogroup.it)

fenomeni di distacco o fessurazione della malta applicata Si consiglia di proteggere le superfici da intonacare con teli traspiranti.

**VOCE DI CAPITOLATO:** Fornitura di "*cocciopesto rasatura*", da utilizzare come rasante, preliminare all'intonaco di finitura, quando il sottofondo da rifinire presenta i seguenti problemi: diversa uniformità di assorbimento; cattiva regolarità o complanarità; presenza evidente dei sestri o tracce di impianti tecnologici. Costituito da cocciopesto Guglielmino, aggregati lavici dell'Etna, carbonato di calcio, miscela di fiore di calce idrata, legante idraulico e speciali additivi che conferiscono alla malta impermeabilità e notevole adesività al supporto. Granulometria 0-1,5 mm, o 0-3 mm. Colore rosato naturale. La malta va applicata a mano o con macchina intonacatrice, in unica mano, con frattazzo in plastica, avendo cura di stendere la malta su tutta la superficie e spianarla con l'attrezzo esercitando un movimento rotatorio del braccio, lasciando lo spessore pari a quello della granulometria utilizzata.

**INFORMAZIONI DI SICUREZZA:** la malta non è considerata pericolosa. Per l'utilizzo sono da rispettare delle generiche precauzioni:

- R37/38: Irritante per le vie respiratorie e la pelle.
- R41: rischio di lesioni oculari.
- S22: non respirare le polveri.
- S26: in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- S36: usare indumenti protettivi adatti.

Per maggiori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Quanto riportato nella presente scheda tecnica rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze e non comporta l'assunzione di nessuna garanzia o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con l'impiego dei nostri prodotti. Si consiglia, di eseguire prove preventive al fine di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'impiego prefissato. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per maggiori informazioni inerenti al corretto utilizzo dei propri prodotti.